



ColorFalt V Groen

Technical Data Sheet

01.07.2022

ColorFalt V Groen is een pigment in granulaatvorm van **Ventraco Chemie**. Deze pigmentpellet is specifiek ontworpen voor gebruik in kleurasfalt. Het biedt een stofvrij, automatisch te doseren pigment dat zich snel verspreidt in bitumen en resine systemen, en een uitstekende kleurontwikkeling geeft.

ColorFalt V Groen heeft als 'drager' een EVA bindmiddel met een laag smeltpunt, en wordt gefabriceerd van hoogwaardige synthetische chroomoxide. **ColorFalt V Groen** biedt uitstekende UV- en weerbestendigheid. Het is bovendien een milieuvriendelijk alternatief voor meer traditionele asfaltkleuringssystemen.

Typische eigenschappen	
Pigment	Chroomoxide groen
Pigment / additief percentage	40-60 %
Bindmiddel	EVA
Granulaatvorm	Cilindrisch
Granulaatgrootte (gemiddeld)	3mm x 1mm
Voorkeurstemperatuur mengen <i>Voor toepassingen met lage temperatuur is de asfaltcentrale bereid om proeven uit te voeren.</i>	> 90 °C
Dichtheid	2.0 -3.0 gr /cm ³
Stortgewicht	1.000 - 1.600 kg /m ³
Smeltpunt	90 – 120 °C

Eigenschappen	ColorFalt V Groen
UV-bestendigheid (1% dosering gemeten op de <i>Blue Wool Scale</i> , DIN 53387-2-E; 500 uur)	8 (1-8)
Weerbestendigheid (1% dosering gemeten op de <i>ISO Grey Scale</i> , DIN 53387-1A-X; 3,000 uur)	4-5 (1-5)

Applicatie:

Vanwege de eigenschappen van het polymeer dat gebruikt wordt in **ColorFalt V Groen**, wordt het bindmiddel / bitumen gemodificeerd en moet het ook als zodanig beschouwd worden. De mengtijd voor het asfalt dient mogelijk enkele seconden verlengd te worden om volledige granulaatsmelting mogelijk te maken. Dit is afhankelijk van het type asfaltmenger en de samenstelling van het asfaltmengsel.

Belangrijke mededeling aan de koper:

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests die wij betrouwbaar achten. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige andere procedures.